

AC ANTIGRAFF

Produktbeskrivelse:	2 komponent vandbaseret polyurethan acryllak.
Anvendelse:	Transparent anti-graffiti beskyttelse af de fleste udvendige overflader (beton, natursten, mursten, interiør træ, forskellige belægninger og malinger). Transparent toplak til gulve og vægge, samt alle mulige andre indendørs overflader.
Egenskaber:	Farveløs – UV bestandig – fortræffelig flydeevne – resistent overfor opløsningsmidler, idet produktet tillader fjernelse af graffitien på en let måde – diffusionsåben – meget slidresistent.
Tekniske data	
Udseende:	Farveløs halvblank (satin gloss), glans ca. 35.
Emballagestørrelse:	2,5 - 5 liter
Tørstofindhold:	(ASTM, D1644/a), vægt % ca. 42, vol % ca. 40 (2 komponenter)
Vægtfylde:	(ASTM, D1475, 20 °C) ca. 1,04 g/cm ³
Lagtykkelse:	ca. 125 µ i våd tilstand = ca. 50 µ i tør tilstand (ved 8 m ² /litr.)
Tørretider: (ved 20°C og RF 60%)	Støvtør – efter ca. 2 timer. Modstandsdygtig overfor regn – efter ca. 4 timer. Kan genbehandles efter 5 timer (kun ved påføring af andet lag AC Antigrffiti). Fuld afhærdet efter 2 dage.
Flammepunkt:	ikke brændbar (efter DIN 53213)
Forbrug:	5-8 m ² /litr. per lag, afhængig af underlagets porøsitet/sugeevne.
Potlife:	Ca. 2 timer.
VOC-indhold:	max. 30 g/litr. (komponent A) – 0 g/litr. (komponent B)
Mal-kode:	2-1
Brugsvejledning	
Arbejdsbetingelser:	Temperatur min. 5 °C, RF < 80 %. Påføres under gode ventilationsforhold.
Specielle bemærkninger:	Tilsæt komponent B (lille emballage) fulstændigt og progressivt til komponent A (stor emballage) under mekanisk omrøring. Lad blandingen hvile i ca. 5 min. (afskumning). Selv om blandingen efter 2 timer endnu ikke viser sikre tegn på hærdning, er det tilrådeligt ikke at bruge blandingen længere, idet det vil give en nedsat resistens overfor opløsningsmidler og reducere flydeevnen. Efter brug – luk ikke blandingen lufttæt. Ved et forbrug på mindre end 5 m ² /litr. kan AC Antigriff falme. Følg derfor venligst forbrugsanbefalingerne.
Påføringsmetoder:	Alle penseltyper kan bruges. Brug helst en mohairrulle og påfør ufortyndet. Airless: Dyse 011-015, tryk 150-200 bar. Konventionel sprøjtepistol kan anvendes. Påfør da ufortyndet.
Underlag:	AC Antigriff påføres en tør, ren og affedt overflade. Blanke og halvblanke overflader bør materes først. ved påføring på AC Wall-flex, skal overfladen først isoleres med et lag AC Wall-acryl. Ved genmaling af overflader beskyttet med AC Antigriff, skal overfladen først materes.
Supplerende oplysninger	
Transportkoder:	ADR-klassificering: ingen / UN-kode: ingen
Lagringsbestandighed:	Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.
Ansvar:	De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.