

# AC CRYL satin

<b>Produktbeskrivelse:</b>	Vandbaseret satinglans acrylplastmaling.
<b>Anvendelse:</b>	Til træ samt ind- og udvendige vægge. Som topcoat på AC Antiox.
<b>Egenskaber:</b>	Ved udvendig brug bibeholdes glansen. UV-resistent, god flydeevne, god fyldighed, stor dækkevne.

## Tekniske data

<b>Udseende:</b>	Satin. Glans ca. 25.
<b>Farver:</b>	Hvid, samt NCS og Ral farver på toneanlæg.
<b>Emballagestørrelse:</b>	1 - 2,5 - 10 liter
<b>Tørstofindhold:</b>	vægt % ca. 51, vol % ca. 36
<b>Vægtfylde:</b>	1,3 g/cm <sup>3</sup>
<b>Lagtykkelse:</b>	ca. 100 µ i våd tilstand = ca. 35 µ i tør tilstand (ved 10 m <sup>2</sup> /l)
<b>Tørretider:</b> (20 °C og RF 60%)	Støvtør – efter 1 time. (ved 10 m <sup>2</sup> /l) Modstandsdygtig overfor regn – efter 5 timer. (ved 10 m <sup>2</sup> /l) Kan genbehandles efter 24 timer Full afhærdet – efter 2 dage.
<b>Flammepunkt:</b>	ikke brændbar
<b>Forbrug:</b>	9-12 m <sup>2</sup> /l per lag
<b>VOC-indhold:</b>	max. 175 g/l
<b>Mal-kode:</b>	under udarbejdelse

## Brugsvejledning

<b>Arbejdsbetingelser:</b>	Temperatur > 10 °C, RF < 80 % Påfør aldrig i stærk sol.
<b>Påføringsmetoder:</b>	Ved brug af rulle / pensel anbefales det at bruge AC Cryl ufortyndet. Ved brug af airless fortyndes om nødvendigt med lidt vand. Dyse 18, tryk 180 bar. Brug af konventionel sprøjtepistol er mulig, fortynd med vand.
<b>Fortynding:</b>	Vand
<b>Rensning af værktøj:</b>	Vand
<b>Specielle bemærkninger:</b>	Hvis produktet påføres i fuld solskin eller under for varme forhold, kan man risikere for hurtig tørring med dårlig flydning til følge.
<b>Underlag:</b>	<u>Malede overflader</u> – Påfør direkte på gammel sund maling, blanke malinger rugøres let. <u>Ubehandlede overflader</u> – På træ påføres et lag AC Cryl mat (vandfortyndbar). – På murværk, puds og beton påføres først et lag AC Uniprim. Kridtede/kalkede overflader påføres AC Uniprim efter afrensning med højtrykspulver.

## Supplerende oplysninger

<b>Transportkoder:</b>	ADR-klassificering: ikke / UN-kode: ingen
<b>Lagringsbestandighed:</b>	Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.
<b>Ansvar:</b>	De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.