

AC ISOMAT

Produktbeskrivelse:	Énkomponent opløsningsmiddelholdig acrylmaling.
Anvendelse:	Til indvendige vægge og lofter. Til renovering og til isolation af overflader med nikotin eller gamle fugtpletter. På puds, mursten, beton, gamle malinger, tapet, gips, cement.
Egenskaber:	Stor dækkeevne. Danner en uforsæbbar film uden overfladespænding. Fremstår med ensartet mat udseende. Næsten lugtfri.

Tekniske data

Udseende:	Mat
Farver:	Hvid
Emballagestørrelse:	1 - 2,5 - 10 liter
Tørstofindhold:	(ASTM, D1644/a), vægt % ca. 65, vol % ca. 40
Vægtfylde:	(ASTM, D1475, 20 °C), ca. 1,35 g/cm ³
Tørretider:	Berøringstør efter 3 timer Kan genbehandles efter 3 timer eller vådt i vådt.
Flammepunkt:	> 51 °C
Forbrug:	Ca. 10 m ² /liter per lag
VOC-indhold:	Max. 450 g/l
Mal-kode:	under udarbejdelse

Brugsvejledning

Arbejdsbetingelser:	Min. temperatur 5 °C, RF max. 90 % Sørg for god udluftning
Fortynding:	AC Thinner RR eller AC Thinner RP
Rensning af værktøj:	Mineralsk terpentin
Påføringsmetoder:	Rulle, pensel eller airless (dyse: 011-015)
Specielle bemærkninger:	Bland omhyggeligt før ibrugtagning.
Underlag:	Overfladen skal være ren, tør affedt og fri for støv. 1 eller 2 lag AC Isomat kan påføres direkte på overfladen. Som andet malingslag er det indendørs muligt også at påføre andre dekorative malinger.

Supplerende oplysninger

Transportkoder:	ADR-klassificering: Maling; 3; III / UN-kode: 1263
Lagringsbestandighed:	Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.
Ansvar:	De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.