

AC POLYFLOOR

Produktbeskrivelse:	Opløsningsmiddelholdig 2-komponent polyurethan topcoat.
Anvendelse:	Velegnet til gulve udsat for stærke kemikalier og fysisk belastning: garager – haller..... På beton- og asfaltunderlag.
Egenskaber:	Meget fin vedhæftning på beton. Fortræffelig resistens overfor kemikalier (opløsningsmidler, olie, benzin.....) og stor slidresistens.

Tekniske data

Udseende:	Satin
Farver:	Se farvekort
Emballagestørrelse:	1 - 5 - 25 kg
Tørstofindhold:	(ASTM, D1644/a), vægt% ca. 69, vol % ca. 49
Vægtfylde:	(ASTM, D1475, 20° C), ca. 1,45
Tørretider:	Berøringstør efter 4 timer. Kan genbehandles efter 16 timer. Full afhærdet efter 7-8 dage.
Flammepunkt:	> 21 °C (efter DIN 53213)
Forbrug:	ca. 5-6 m ² /kg
VOC – indhold:	max. 445 g/l
Mal-kode:	under udarbejdelse

Brugsvejledning

Arbejdsbetingelser:	Min. 10 °C, RF < 90% Påføres udendørs i tørvejr. Indendørs sørges for god ventilation.
Påføringsmetoder:	Rulle, pensel eller airless (dyse 013-015)
Fortynding:	AC Thinner RP
Rensning af værktøj:	AC Thinner RP
Specielle bemærkninger:	Umiddelbart før påføring af AC Polyfloor tilsættes komponent B til komponent A. Bland omhyggeligt i 5 minutter. Blandingen skal bruges indenfor 8 timer.
Underlag:	Overfladen skal være ren, tør, fri for støv og forbehandlet med AC Polyfloor Primer. Påfør 1 lag AC Polyfloor Primer på beton efterfulgt af 1-2 lag AC Polyfloor. Kontakt teknisk afdeling ved brug på andre underlag.

Supplerende oplysninger

Transportkoder:	ADR-klassificering: Maling; 3; III / UN-kode: 1263
Lagringsbestandighed:	Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.
Ansvar:	De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.