

# AC ZINCPRIM

<b>Produktbeskrivelse:</b>	Vandfortyndbar 1-komponent antikorrosionsprimer på basis af styrenacryl og zinkfosfat.
<b>Anvendelse:</b>	Som primer på ny-galvaniseret stål.
<b>Egenskaber:</b>	Stor vedhæftning på galvaniseret stål. – Stor korrosionsbeskyttende evne. – Stor holdbarhed udendørs.

## Tekniske data

<b>Udseende:</b>	Mat
<b>Farver:</b>	Hvid
<b>Emballagestørrelse:</b>	1 – 2,5 - 5 liter
<b>Tørstofindhold:</b>	(ASTM, D1644/a), vægt % ca. 62, vol % ca. 50
<b>Vægtfylde:</b>	(ASTM, D1475, 20 °C) ca. 1,3 g/cm <sup>3</sup> ;
<b>Tørretider:</b>	Berøringstør efter 1 time Kan genbehandles efter min. 4 timer
<b>Flammepunkt:</b>	ikke brændbar (efter DIN 53213)
<b>Forbrug:</b>	7-8 m <sup>2</sup> /l
<b>Mal-kode:</b>	under udarbejdelse

## Brugsvejledning

<b>Arbejdsbetingelser:</b>	Temp. > 5 °C, RF max. 80%
<b>Fortynding:</b>	Vand
<b>Rensning af værktøj:</b>	Vand
<b>Påføringsmetoder:</b>	Pensel eller airless
<b>Specielle bemærkninger:</b>	Bland omhyggeligt før brug.
<b>Underlag:</b>	Underlaget skal afrenses for rust (for metaller: St2 eller Sa2), affedtes, være tørt og fri for støv.

## Supplerende oplysninger

<b>Transportkoder:</b>	ADR-klassificering: ingen / UN-kode: ingen
<b>Lagringsbestandighed:</b>	Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.
<b>Ansvar:</b>	De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.