

ACRET SELVNIVELLERENDE



Produktbeskrivelse:	2-komponent epoxy uden indhold af organiske opløsningsmidler.
Anvendelse:	Belægning på nye og gamle betongulve. Ved skridsikring- tilsæt kvarts til Acret Primer.
Egenskaber:	Acret Selvnivellerende hærdet op ved en kemisk reaktion uden afgivelse af skadelige eller brandfarlige dampe. Selvnivellerende, god kemikaliebestandighed, meget slidstærk, god vedhæftning, nem at påføre, samt miljøvenlig.

Tekniske data

Udseende:	Blank
Farver:	Sort, grå, pelsgrå, okserød, grøn, pelsblå, bassinblå, coboltblå, okker. Speciel farve kan laves ved bestilling.
Emballagestørrelse:	7,0 – 21,0 kg Sæt
Vægtfylde:	1,6 g/cm ³ (blanding)
Tørretider: (ved 20 °C)	Gangbar efter 24 timer. Gennemhærdet til fuld kemikaliebestandighed efter ca. 5-6 døgn.
Potlife:	(20 °C), Acret Selvnivellerende skal være udlagt ca. 30 min. efter blanding.
Flammepunkt:	Ikke brændbar.
Forbrug:	ca. 0,250 kg pr. m ² pr. lag, udlagt med malerrulle ca. 1,0 – 3,0 kg pr. m ² med eller uden sand, udlagt med 3 mm tandspartel.
Mal-kode:	00-5

Brugsvejledning

Specielle bemærkninger:	Acret Selvnivellerende leveres i afvejede enheder klar til blanding. Komponenterne skal ved blandingen have en temperatur på min. 15-20 °C for at give den bedste arbejdsmæssige konsistens. Blanding sker ved hjælp af en langsomt gående kraftig boremaskine, påsat omrører eller specielle transportable mixere. (Vær omhyggelig med at tilsætte hele hærdere til blandingen). Blandingen skal ske i 2-3 minutter.
Udlægning:	Blandingen udlægges med pensel, malerrulle eller spartel. Ønskes en skridsikker overflade idrysses kvarts eller sten direkte i den våde primer. Dagen efter kan der påføres et nyt lag ovenpå.
Underlag:	Underlaget skal være fri for olie, fedt, støv, snavs og løse partikler, samt være tør. Evt. cementslam fjernes ved afslibning, efterfulgt af støvsugning.
Fortynding:	Acret Selvnivellerende kan fortyndes med max. 10 % sprit. Husk at tilsætte samme mængde fortynder i hver blanding, ellers kan der forekomme farveforskel.
Blandingsforhold:	6 vægtdele harpiks 810 til 1 vægt del hærdet 58.
Rengøring af værktøj:	Rengøring kræver xylene eller sprit, hærdet materiale kan kun fjernes med speciel epoxyfjerner.

Supplerende oplysninger

Lagringsbestandighed:	Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.
Ansvar:	De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejds metode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugers arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.