

# Uniprim - Beskrivelse

- God Vedhæftning
- Nem at påføre

## AC Uniprim impræneringsprimer



Som primer på forskellige porøse/sugende og kalkede (kridtede) overflader, inden maling med vandbaserede malinger.

- Farve: farveløs
- Mal-kode 00-1
- Miljøvenlig

## Farveløs primer



Produktbeskrivelse:	Farveløs imprægneringsprimer på basis af acryliske hydrosoler.
Anvendelse:	Som primer på forskellige porøse/sugende og kalkede (kridtede) overflader, inden maling med vandbaserede malinger.
Egenskaber:	Stor vedhæftningsevne .

Tekniske data

Januar 2004

Udseende:	Blank udseende
Farver:	Farveløs
Emballagestørrelse:	5 – 20 liter
Tørstofindhold:	(ASTM, D1644/a), vol % 14-16, vægt % 14-16
Vægtfylde:	(ASTM, D1475, 20 °C) 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Lagtykkelse:	ca. 100 µ i våd tilstand = ca. 15µ i tør tilstand (ved 10 m <sup>2</sup> /l)
Tørretider: (ved 20°C og RF 60%)	Støvtør – efter 1 time. Modstandsdygtig overfor regn – efter 4 timer. Kan genbehandles efter min. 3-4 timer. Fuld afhærdet efter 24 timer.
Flammepunkt:	ikke brændbar (efter DIN 53213)
Forbrug:	8 – 12 m <sup>2</sup> /l, afhængig af underlagets porøsitet/sugeevne.
VOC-indhold:	0 g/l
Mal-kode:	00-1

Brugsvejledning

Arbejdsbetingelser:	Min. 5 °C og max. RF 90%
Fortynding:	Vand
Specielle bemærkninger:	Ved brug på kalkede (kridtede) overflader, lav da altid en vedhæftningstest. Optørrede pletter (på vinduer, gulve....) kan fjernes med AC Thinner.
Rulle/pensel:	Påføres ufortyndet.
Airless:	Påføres ufortyndet, dyse 011-015, tryk 200 bar.
Underlag:	Fjern snavs og/eller rengør omhyggeligt. Løst puds skal fjernes for at sikre en god vedhæftning. Lav en vedhæftningstest.

Supplerende oplysninger

Transportkoder:	ADR-klassificering: ingen / UN-kode: ingen
Lagringsbestandighed:	Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.
Ansvar:	De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.

