



Wall-Acryl Semigloss - Beskrivelse



- Topcoat glans 50
- Nem at påføre
- Miljøvenlig Mal-kode 00-1

- UV bestandig
- Lysægte
- RAL & NCS farver
- Glans 60
- Kan også leveres i glans 8 og 3



Produktbeskrivelse:	Vandfortyndbar, halvblank acrylplastmaling til ind- og udvendige vægge.
Anvendelse:	Robust maling til gammelt og nyt murværk, cement, beton, puds, tidligere malede overflader og som dæklag på AC Antiox.
Egenskaber:	<u>Til indendørs brug:</u> fremtæder med dekorativ halvblank overflade, let at rengøre og vedligeholde, høj fylde- og dækkeevne, fremragende flydeegenskaber uden løbetendens. <u>Til udendørs brug:</u> særdeles holdbar og glansstabil, uforsæbbar.

Tekniske data	Jan 2004
----------------------	----------

Udseende:	Halvblank. Glans ca. 50-60
Farver:	Hvid + pastelfarver (se farvekort).
Emballagestørrelse:	1 - 4 - 20 liter.
Tørstofindhold:	(ASTM, D1644/a), vægt % 50-53, vol % 35-38
Vægtfylde:	(ASTM, D1475, 20 °C), 1,28-1,32 g/cm ³
Lagtykkelse:	ca. 125 µ i våd tilstand = ca. 45 µ i tør tilstand (ved 8 m ² /liter)
Tørretider: (20 °C og RF 60%)	Støvtør – efter ca. 40 min. (ved 10 m ² /liter) Modstandsdygtig overfor regn – efter ca. 2 timer (ved 10 m ² /liter) Kan genbehandles efter 4 timer (ved 10 m ² /liter) Fuld afhærdet – efter 1 dag.
Flammepunkt:	Ikke brændbar efter DIN53213
Forbrug:	8-10 m ² /liter per lag
VOC-indhold:	max. 20 g/l
Mal-kode:	00-1

Bru og vejledning

Arbejdsbetingelser:	Min. temperatur 5 °C, RF max. 80 %
Fortynding:	Vand
Rulle/pensel:	Det anbefales at påføre i 2 lag, brug korthåret rulle.
Airless:	1 lag er i de fleste tilfælde tilstrækkelig, dyse 018, tryk 180 bar.
Sprøjtepestol:	Konventionel sprøjtepestol kan ikke anvendes.
Underlag:	Overfladen skal være tilstrækkelig tør (max. 4 % fugtindhold) og fast. Afrens omhyggeligt væggene med stålborste eller ved højtryksspuling. I tilfælde af algevækst påføres først et lag algedræber. På sugende overflader påføres først et lag AC Uniprim. På meget glatte mursten påføres først et lag AC Antiox, fortyndet med 25 % vand. Imprægner efter afrensning gamle kridtede malinger med et lag AC Uniprim. Udfyld huller, forsegl revner/fuger med AC Acrylfuge og isoler med AC Antiox (fortyndet med 10 % vand). Slib / udglat overfladen og fjern støv. Påfør herefter 1-2 lag AC Wall-acryl semigloss.

Supplerende oplysninger

Transportkoder:	ADR-klassificering: ingen / UN-kode: ingen
Lagringsbestandighed:	Mindst 24 måneder, forudsat at produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted.
Ansvar:	De tekniske data vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på mangfoldige forsøg og på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejdsmetode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse. Alle tekniske oplysninger kan ændres uden varsel, men vil dog altid være i overensstemmelse med sidst reviderede datablad, som kan rekvireres på nedenstående tlf. nr.