

AC Epoxy Klæb.

DOBB. FUGEPATRON er en 2-komponent EPOXY uden indhold af organiske opløsningsmidler.
DOBB. FUGEPATRON hærder op ved en kemisk reaktion uden afgivelse af skadelige eller brandfarlige dampe.

Farver	:	Okker, Pelsgrå , Grå , Sort
Emballage enheder	:	660 ml
Montage	:	DOBB. FUGEPATRON skal før anvendelse være opvarmet til min. +15°C- max + 25°C. Rum og overflade temperatur: fra + 5°C til max +35°C. Den første del af fugemassen kasseres indtil blandingen er ensartet. Evt. overskydende fugemasse skal fjernes med gummispartel inden afhærdning.
Blandingsforhold	:	1 vægt del HARPIKS 1 vægt del HÆRDER
Fortynding	:	DOBB. FUGEPATRON kan ikke fortyndes
Hærdningstid v.20°C	:	DOBB. FUGEPATRON er afhærdet efter 12 timer ved lavere temperature skal påregnes længere hærdningstid.
Påføringsbetingelser	:	Underlaget skal være fri for olie, fedt, støv, snavs og løse partikler samt være tør. evt. cementslam fjernes ved afslibning, efterfulgt af støvsugning.
Udlægning	:	Skal ske med håndpistol eller trykluftpistol. Hvis patronen ikke er tømt helt kan denne bruges senere blot ved at sætte ny spids på. Skal efterglittes med varmt vand med alm. fugeske.
Brugstid ved 20°C	:	DOBB. FUGEPATRON skal være udlagt ca. 30 min.
Opbevaring	:	DOBB. FUGEPATRON tåler temperatursvingninger mellem - 30°C og + 75°C (F.eks. ved transport i container)
Rengøring af værktøj	:	Rengøring kræver xylene eller sprit, hærdet materiale kan kun fjernes med speciel epoxyfjerner.
Personlig beskyttelse	:	På arealer med normal ventilation (døre og vinduer) kræves kun anvendelse af plasthandsker.

Tekniske data

Rumvægt vf.	1,2 kg / L.
Vedhæftning til beton	Altid brud i beton.
Trykstyrke	Ca. 91 N / m kvm
Trækstyrke	14-18,5 N / mm ²
Bøjningsstyrke	25 KN / mm ²
Krympning	Mindre end 0,01%
Vandabsorption	Diffusionstæt
Lineær varmeudvidelseskoefficient	9 x 10 ⁻⁵
E-modul	28 KP / cm ² x 10 ⁴
Varmeledningsevne (joule/m.sek°C)	0,28
SHORE D	50 ved 20°C
Kemikaliebestandhed	Rekvirer tabel
Konstant varme	80-90°C
Korte perioder ”damp”	110-120°C
Kulde	±45-±50°C

Anvendelse:

- Fugning af betonelementer
- Fugning af klinker
- Fugning af foderkrybber m.m.

Fordele ved Dobbelt fugepatron:

- God kemikaliebestandighed
- Meget slidstærk
- God vedhæftning
- Nem at arbejde med
- Miljøvenlig

Krav om særlig uddannelse: Brugere af epoxyprodukter skal have gennemgået den særlige uddannelse for Epoxy- og polyurethanarbejde, godkendt af Arbejdstilsynet jf. Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 199 af 26. marts 1985.

