

ISO 12944-5 - AC Industrimaling



Vejledende forbrugsguide til AC Industrimaling specificeret i l/m²,
i henhold til ISO 12944-5

Husk altid at kontakte teknisk afdeling for vejledning
eller behandlingsforslag.

Produktinformation får du på www.acrymatic.dk

– dokumentation får du på www.acrymatic.dk

Systemforslag for AC Industrimaling Ifølge ISO 12944-5

Kategori:	C2 lav	C2 middel	C2 høj
Industrimaling:	80 μ / 0,182 l/m ²	140 μ / 0,318 l/m ²	180 μ / 0,409 l/m ²
Kategori:	C3 lav	C3 middel	C3 høj
Industrimaling:	120 μ / 0,273 l/m ²	160 μ / 0,364 l/m ²	220 μ / 0,500 l/m ²
Kategori:	C4 lav	C4 middel	C4 høj
Industrimaling:	200 μ / 0,455 l/m ²	240 μ / 0,545 l/m ²	300 μ / 0,682 l/m ²

– Der tages forbehold for trykfejl

Forventet holdbarhed ifølge ISO 12944-5:

Lav: 2-5 år
Middel: 5-15 år
Høj: > 15 år

Forventede holdbarhedstider er tiden til første væsentlige vedligeholdelsesbehandling når systemet har nået Ri3 ifølge ISO4628-3.