

# ISO 12944-5 - MonoGuard - Beskrivelse

---



Vejledende forbrugsguide til MonoGuard specificeret i l/m<sup>2</sup>,  
i henhold til ISO 12944-5

Husk altid at kontakte teknisk afdeling for vejledning  
eller behandlingsforslag.

Produktinformation får du på [www.acrymatic.dk](http://www.acrymatic.dk)

– dokumentation får du på [www.acrymatic.dk](http://www.acrymatic.dk)

## Systemforslag for AC MonoGuard Ifølge ISO 12944-5

|            |                                   |                                  |                                   |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Kategori:  | C2 lav                            | C2 middel                        | C2 høj                            |
| MonoGuard: | 50 $\mu$ / 0,13 l/m <sup>2</sup>  | 65 $\mu$ / 0,18 l/m <sup>2</sup> | 80 $\mu$ / 0,25 l/m <sup>2</sup>  |
| Kategori:  | C3 lav                            | C3 middel                        | C3 høj                            |
| MonoGuard: | 75 $\mu$ / 0,18 l/m <sup>2</sup>  | 90 $\mu$ / 0,25 l/m <sup>2</sup> | 110 $\mu$ / 0,3 l/m <sup>2</sup>  |
| Kategori:  | C4 lav                            | C4 middel                        | C4 høj                            |
| MonoGuard: | 100 $\mu$ / 0,25 l/m <sup>2</sup> | 125 $\mu$ / 0,3 l/m <sup>2</sup> | 150 $\mu$ / 0,35 l/m <sup>2</sup> |
| Kategori:  | C5-I lav                          | C5-I middel                      | C5-I / M høj                      |
| MonoGuard: | 150 $\mu$ / 0,35 l/m <sup>2</sup> | 175 $\mu$ / 0,4 l/m <sup>2</sup> | 200 $\mu$ / 0,47 l/m <sup>2</sup> |

– Der tages forbehold for trykfejl

Forventet holdbarhed ifølge ISO 12944-5:

Lav: 2-5 år  
 Middel: 5-15 år  
 Høj: > 15 år

Forventede holdbarhedstider er tiden til første væsentlige vedligeholdelsesbehandling når systemet har nået Ri3 ifølge ISO4628-3.