

# AC-METALPRIMER FD

## BESKRIVNING AV PRODUKTEN

ANVÄNDNING:	Lösningsmedelsbaserad enkomponents snabbtorkande antirost grundfärg, för användning inomhus och utomhus. Bindemedel av alkydharts och zinkfosfat
EGENSKAPER::	Utmärkt vidhäftning på stål – Mycket snabbtorkande - Mycket gott rostkydd.
UNDERLAG:	Järn och stål.
SYSTEM:	Grundning: 1 lager AC-METALPRIMER FD; Top coat: 1 eller 2 lager AC AQUATOP.

## APPLICERING

FÖRBEREDELSE:	Underlaget måste vara fritt från rost (för metall: norm St2 eller Sa2), torrt, avfettat och fritt från damm.
ARBETSFÖRHÅLLAN DEN:	Inomhus: söj för god ventilation Utomhus: applicera aldrig vid regn Omgivande temperatur: > 5° C R.H.: max. 90 %
VERKTYG:	Pensel, roller eller spruta (munstycke: 013–015)
UTSPÄDNING:	AC-THINNER RR
RENGÖRING AV VERKTYG:	AC-THINNER RR
ÅTGÅNG:	Ca. 5 - 6 m <sup>2</sup> /L per lager
SÄRSKILDA ANMÄRKNINGAR:	Blandas före användning

## TEKNISKA DATA

UTSEENDE	Matt
FÄRGER:	Olivgrönt eller färg enligt beställning
TORRT INNEHÅLL:	Vikt: ca. 60 % Volym: ca. 45 %
VOC-INNEHÅLL:	Max 470 g/L
DENSITET:	Ca. 1.2
FLAMPUNKT:	> 21° C
VISKOSITET:	180 - 300 sek. (Ford 4 – 23° C)
TORKTID:	Kan vidröras efter 1 timme Övermålningsbar: 1 timme
FÖRPACKNINGSTOR LEK:	1 L – 2.5 L – 20 L – 200 L.
HÅLLBARHET:	12 månader: får ej utsättas för värme

## SÄKERHETSATABLAD

Säkerhetsdatablad fås vid förfrågan.

Dessa specifikationer ges för information. Eftersom tillverkaren inte kan kontrollera rätt tillämpningen av produkterna kan denne ej ansvara för användningen. Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor.