

AC-MONOFLOOR

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

ANVÄNDNING:	Vattenbaserad enkomponent skyddande beläggning för golv. Bindemedel av akryl- och polyuretandispersion. Lämpar sig utmärkt för vattentätt topcoat på balkonger. För inom- och utomhusbruk.
EGENSKAPER:	Bra kemisk resistens - Mycket bra hårdhet - Utmärkt skydd mot nöting och lösningsmedel - Enbart för ytor med lätt trafik (fotgängare).
UNDERLAG:	Betonggolv
SYSTEM:	<p>Golv:</p> <ul style="list-style-type: none">• Porösa ytor: - Grundning: 1 lager AC-MONOFLOOR utspädd med 10% vatten. - Topcoat: 1 utspädd lager AC-MONOFLOOR.• Ickeoporösa ytor: 2 utspädda lager AC-MONOFLOOR. <p>Balkonger: Se tekniskt datablad för AC-balkongbeläggning. AC-MONOFLOOR kan användas som topcoat.</p>

APPLICERING

FÖRBEREDELSE:	Underlaget ska vara rengjort, torrt, avfettat och fritt från damm. Ickeoporösa underlag måste först behandlas mekaniskt eller kemiskt (30% saltsyrelösning) - Skölj noggrant.
ARBETSFÖRHÅLLAN DEN:	Utomhus: applicera aldrig vid regnväder Omgivande temperatur: > 5°C R.H.: max. 80%
VERKTYG:	Pensel, roller eller spruta (munstycke: 021-023)
UTSPÄDNING:	Klart att användas
RENGÖRING AV VERKTYG:	Vatten
ÅTGÅNG:	Ca. 5 m ² /L per lager

SÄRSKILDA
ANMÄRKNINGAR:

Blandas noggrant före användning

TEKNISKA DATA

UTSEENDE	Halvmatt
FÄRGER:	961 / Vitt 962 / Signalgrå 963 / Oxidröd 964 / Bladgrön
TORRT INNEHÅLL:	Vikt: ca. 50 % Volym: ca. 43 %
VOC-INNEHÅLL:	Max 70 g/L
DENSITET:	Ca. 1.15
FLAMPUNKT:	Ej brännbart
VISKOSITET:	50 – 70 P (Brookfield 20 Rpm)
TORKTID:	Kan vidröras efter 2 timmar Övermålningsbar: minst 4 timmar
FÖRPACKNINGSTOR LEK:	2.5 L – 5L – 20 L
HÅLLBARHET:	12 månader, får ej utsättas för frost

SÄKERHETSATABLAD

Säkerhetsdatablad fås vid förfrågan.

Dessa specifikationer ges för information. Eftersom tillverkaren inte kan kontrollera rätt tillämpningen av produkterna kan denne ej ansvara för användningen. Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor.