

AC WALL ACRYL

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

ANVÄNDNING:	Vattenbaserad enkomponents halvblank akrylfärg, för väggar utomhus. Lämpar sig mycket väl till olika sorters porösa underlag.
EGENSKAPER:	God täckningsförmåga - Lätt att applicera tack vare hög procenthalt av bindemedel - Genomträngligt för ånga (tillåter underlaget att andas) - Mycket god hållbarhet.
UNDERLAG:	Nytt och gammal murverk - Cement - Betong.
SYSTEM:	Obehandlade porösa underlag: <ul style="list-style-type: none">• Grundning: 1 impregneringslager AC-UNIPRIM;• Topcoat: 2 lager AC WALL ACRYL. Målade kalkunderlag: <ul style="list-style-type: none">• Grundning: 1 impregneringslager RD-UNIPRIM;• Topcoat: 1 eller 2 lager AC WALL ACRYL. Icke-kalkade målade underlag: applicera direkt på underlaget med 1 eller 2 två lager AC WALL ACRYL.

APPLICERING

FÖRBEREDELSE:	Ytan ska vara ren, torr och fri från damm. Nytt murverk ska först rengöras med en stålborste för borttagning av murbruksstänk. Målade ytor bör rengöras med högtryckstvätt. Om det finns mossor på ytan ska dessa tas bort med speciellt mossborttagningsmedel.
ARBETSFÖRHÅLLAN DEN:	Utomhus: appliceras aldrig vid regnväder Omgivningens temperatur: > 5° C R.H.: max. 80 %
VERKTYG:	Pensel, roller eller spruta (munstycke: 013-018)
UTSPÄDNING:	Vatten
RENGÖRING AV VERKTYG:	Vatten
ÅTGÅNG:	Ca. 10 m ² /L per lager.
SÄRSKILDA ANMÄRKNINGAR:	Blandas noggrant före användning.

TEKNISKA DATA

UTSEENDE	Halvblank
FÄRGER:	Vit
TORRT INNEHÅLL:	Vikt: ca. 57 % Volym: ca. 44 %
VOC-INNEHÅLL:	Max 30g/L
DENSITET:	Ca. 1.3
FLAMPUNKT:	Ej brännbart
VISKOSITET:	100 - 150 P (Brookfield 20 Rpm)
TORKTID:	Kan vidröras: 2 timmar Övermålningsbar: 4 timmar
FÖRPACKNINGSTOR LEK:	1 L – 2.5 L – 4L – 10L – 20L
HÅLLBARHET:	12 månader, får ej utsättas för frost.

SÄKERHETSATABLAD

Säkerhetsdatablad fås vid förfrågan.

Dessa specifikationer ges för information. Eftersom tillverkaren inte kan kontrollera rätt tillämpningen av produkterna kan denne ej ansvara för användningen. Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor.