

FlexiCoat med Fiber - Beskrivning



- Fäster på alla underlag
- Lätt att applicera
- Tätar hål och sprickor
- 1300 % Elastisk

- Tätar omedelbart
- Svart och Mörkgrå
- Kan användas under vatten
- Fiberförstärkta



Produktbeskrivning:	Vattentätande produkt baserad på lösningsmedel och högpolymerer
Användningsområde:	Vattentätningssmedel för tak, terrasser, fönsterbleck, skorstenar, hängrännor, beslag, etc.
Egenskaper:	Tätar direkt. Upp till 1300% elasticitet. God motståndskraft mot väder och mineral-syra (max. 10% mineral syra). Ej beständig mot lösningsmedel eller alkaliska medel. Innehåller inte bituminösa produkter, typ tjära. Utmärkt vidhäftning till olika ytor.

Teknisk data

Januar 2011

Utseende:	Fiber-struktur, glans ca. 45
Färger:	Mörkgrå, Svart
Emballage:	1 - 5 - 20 liter
Torrhalt:	(ASTM, D1644a), Vikt% 49-53, vol% 41-43
Volymvikt:	1,01 – 1,04 g/cm ³ ;
Filmtjocklek:	ca. 1000µ våt, motsvarande ca. 430 µ i torrt tillstånd (vid 1 l/m ²).
Övermålning:	3-14 dagar med AC Flexicoat m/fiber.
Brand:	30 °C, brandfarliga (efter DIN 53213).
Åtgång:	1 applicering ca. 1-1,5 l/m ² .
VOC – innehåll:	max. 420 g/l.
Mal-kode:	2-1

Bruksanvisning

Arbetsförhållanden:	Kan appliceras i fuktigt väder.
Utspädning:	Används utspädd.
Speciell information:	Använd aldrig AC Flexicoat M / fiber direkt på polystyren eller ny betong. AC Flexicoat M / Fiber målas i samma riktning. Var särskilt noggrann med att täta sprickor, takfönster och takgenomföringar.
Roller / Pensel:	Används utspädd.
Airless:	Airless är inte möjligt.
Rengöring av verktyg:	AC thinner eller lacknafta.
Underlag:	Ta bort damm, smuts, fett, mossa och vissna löv noggrant. Ytor som ska repareras rengörs med en hård borste och svamp. Efter rengöring kan AC Flexicoat appliceras direkt på bituminöst underlag (typ tjära), hård PVC, polyester, zink, aluminium, glas och kakel. Porösa material (betong, sten och trä) måste först vara torra. Porösa ytor impregneras med AC Flexicoat som späds med 30% med AC Thinner. I områden som upprepade gånger har reparerats, sårbara eller utsatta ytor, måste AC Flexicoat M / Fiber appliceras över sprickor och skador. Förbrukning: 1,5 kg / m ² , som appliceras med en gummiskrapa eller stålspackel.

Övriga upplysningar

Transport koder:	ADR-klassificering: Måling; 3; III / UN-kode: 1263
Lagring:	Minst 24 månader, under förutsättning att produkten förvaras i väl tillsluten originalförpackning på en sval, torr och frostfri plats .
Ansvar:	De tekniska data vi uppger, precis som våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på ett flertal studier och vår erfarenhet. De avser att hjälpa konsumenten att hitta den lämpligaste sättet att arbeta och uppnå bästa möjliga resultat. Eftersom konsumenterna är utanför vår kontroll, kan vi inte ta något ansvar för de resultat som detta härstammar från dess användning. All teknisk information kan ändras utan förvarning men kommer alltid vara förenliga med de senast reviderad datablad kan erhållas på följande telefonnummer