

AC-MONOVAR PU SATIN

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

ANVÄNDNING: **HÖGKVALITATIV ENKOMPONENT VATTENBASERAD LACK** Bindemedel av akryl- och polyuretanharts. AC-MONOVAR PU gör ytan hård och tålig.

EGENSKAPER: MONOVAR PU är mycket motståndskraftig mot väderförhållanden utomhus. Den gör ytan snygg och slät. MONOVAR PU rekommenderas också till ytor som det slits mycket på, som golv och väggar i vissa utrymmen, både inom- och utomhus.

SYSTEM: Stål:

- Lätta till måttligt svåra förhållanden:
 - o AC-MONOGUARD – 80 µm DFT – (färgad)
 - o AC-MONOVAR PU – 40 µm DFT (*)
- Mycket svåra förhållanden:
 - o AC-MONOGUARD – 2x80 µm DFT – (färgad)
 - o AC-MONOVAR PU – 40 µm DFT (*)

Betonggolv och väggar, trä

- o AC-MONOVAR PU – 2 lager

APPLICERING

ARBETSFÖRHÅLLAN DEN: Utomhus: vid torr väderlek.
Omgivande temperatur: > 5°C
R.H.: max. 80%

VERKTYG: Pensel, roller eller spruta

UTSPÄDNING: Ska ej utspädas

RENGÖRING AV VERKTYG: Vatten

ÅTGÅNG: +/- 10 m²/L per lager för 30 µm DFT

SÄRSKILDA ANMÄRKNINGAR: Blandas noggrant före användning.

TEKNISKA DATA

UTSEENDE	Matt, Halvmatt, Blank
FÄRGER:	Klar
TORRT INNEHÅLL:	Vikt: 35 % +/-2 Volym: 30 % +/-2
VOC-INNEHÅLL:	50 g/L
DENSITET:	Ca. 1,05 +/- 0,05 g/cm ³
FLAMPUNKT:	Ej brännbart
VISKOSITET:	20 - 30 P (Brookfield 20RPM)
TORKTID:	Torrt: 2 timmar Övermålningsbar: 4 timmar
FÖRPACKNINGSTOR LEK:	1 L - 2,5 L – 5 L -10 L
HÅLLBARHET:	12 månader: får ej utsättas för värme eller frost

(*) beror på omständigheter och syfte

SÄKERHETSATABLAD

Säkerhetsdatablad fås vid förfrågan.

Dessa specifikationer ges för information. Eftersom tillverkaren inte kan kontrollera rätt tillämpningen av produkterna kan denne ej ansvara för användningen. Detta tekniska datablad ersätter alla tidigare utgåvor.